



TAMPOPPOP (324...)

TAMPROP es una serie de tintas tampográficas desarrolladas para la impresión de polipropileno (PP) y polietileno (PE) que previamente se hayan tratado por el método de flameado para modificar la tensión superficial del material

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acabado satinado y tacto sedoso

- Secado por evaporación + oxidación
- Forma películas de buena adherencia y dureza superficial, valorar 24-48 horas después de realizar la impresión.
- Buena resistencia a la agresión de soluciones diluidas de ácido acético, sosa, lejía y aceites.
- Colores estándar: Carta QUIMOVIL, cuatricromía, oro y plata.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN.

Soporte	Polipropileno (PP)
Otros soportes	Polietileno (PE) tratado, Poliestireno (PS), Policarbonato (PC) papel y cartoncillo
Impresión	Tampografía.
Secado	Temperatura ambiente: 5-10 minutos Horno 60°C: 30-60 segundos
Dilución	Disolvente NL C.890NL1. Secado normal. Porcentaje 20-30% Disolvente NP C.890NP1. Secado lento. Porcentaje 5-15% Disolvente Xileno C.890701. Secado rápido. Porcentaje 5-15% La cantidad de disolvente que se añade a la tinta es siempre a criterio del usuario, que podrá incorporarlo en función del trabajo que realice y tipo de máquina. Los disolventes se podrán mezclar entre si, teniendo muy en cuenta no adicionar porcentajes excesivamente altos de los disolventes de secado lento y rápido
Limpieza	DISOLVENTE LIMPIADOR (C.890011) DISOLVENTE FV-100 (C.89Q001)

NOTA: Esta información está basada en nuestros conocimientos y experiencia. Como no podemos tener control sobre el uso práctico que se le da a nuestros productos, ni sobre otros factores que puedan afectar específicamente los procesos o aplicaciones, el hecho de brindar esta información no libra al usuario de llevar a cabo sus propias pruebas antes de utilizar estos productos. Por tanto, no ofrecemos ninguna garantía comercial que cubra la efectividad de nuestros productos en procesos particulares a cada aplicación.

Av. Torre Mateu, 77-89.
P.I. Can Salvatella
08210 - Barberá del Vallés
Tel. 93-7291944,
Fax. 93-7292923
e-mail:
quimovil@quimovil.com

